

SURFAPOX PAL

Peinture

DEFINITION

Résine époxydique sans solvant, colorée, renforcée de silice fine.

Deux composants :

- ✓ résine époxy colorée + charge silice
- ✓ durcisseur

Le SURFAPOX PAL est une peinture époxy épaisse haut de gamme, un véritable mini-autolissant (500 μ à 1 mm d'épaisseur).

MODE D'APPLICATION

Sur support béton convenablement préparé, sec, propre, exempt de graisse, d'huile, et autre hydrocarbure, application d'une couche de primaire d'adhérence SURFAPRIM AL, à raison de 200 à 300 gr/m², suivant porosité du support.

Effectuer le mélange des deux composants à l'aide d'un agitateur à vitesse lente pour ne pas introduire d'air. Sur primaire sec, appliquer ce mélange au rouleau à raison de 300 gr/m². Nous conseillons deux couches.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Densité : 1,020
- ▶ Point éclair : 84°C.
- ▶ Classification AFNOR : Norme T 36005.
- ▶ Famille I - classe 6B.
- ▶ Non générateur de poussière.
- ▶ Résistant à l'usure.
- ▶ Résistant aux agressions chimiques.
- ▶ Facile d'entretien.

CONDITIONNEMENT

- ✓ Kits de 10 ou 15 kg (A + B).
- ✓ Stockage : 6 mois à des températures de 10° à 25° C dans l'emballage d'origine.

COLORATION

- ✓ Au choix suivant nuancier RAL

FINITIONS

Le SURFAPOX PAL est naturellement lisse et brillant, son aspect peut être modifié par les ajouts suivants :

- ▶ Antidérapante :
 - ✓ Par pulvérisation de quartz ou corindon de différentes granulométries.
 - ✓ Par application d'une couche résine SURFAPOX THIXO aspect "peau d'orange".
- ▶ Décorative :
 - Chinée :
 - Sur résine encore fraîche, pulvérisation de paillettes fines ou de quartzcolor en surface, puis d'une couche de finition incolore :
 - ✓ Lisse : résine SURFAPOX FL.
 - ✓ "peau d'orange" : résine SURFAPOX THIXO.





FINITIONS (suite)

- ▶ Paillettes :
Sur résine encore fraîche, pulvérisation plus ou moins dense d'un mélange de paillettes moyennes colorées. Après séchage, aspiration des paillettes non collées, puis application d'une ou plusieurs couches de finition incolore.
- ✔ Lisse : résine SURFAPOX FL.
- ✔ "peau d'orange" : résine SURFAPOX THIXO.

Les variations et la densité du saupoudrage, les choix des couleurs et des mélanges offrent un choix infini d'aspects permettant la réalisation d'un sol sur mesure.



HYGIENE ET SECURITE

- ✔ Tenir les emballages hermétiquement clos.
- ✔ locaux aérés, bien ventilés.
- ✔ Prendre les précautions d'usage pour la manipulation d'un produit chimique,
- ✔ Résine époxydique : le produit peut avoir une action de sensibilisation sur l'organisme.
- ✔ Durcisseur spécial : composant apportant un danger (Polyamine Aliphatique).
- ✔ Porter gants et lunettes pendant l'application.
- ✔ Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail.
- ✔ Eviter l'inhalation des vapeurs.



CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.



6, bd de Strasbourg - Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSSY ST GEORGES FRANCE
Tél. 01 64 76 44 00 - Fax: 01 64 76 44 01
renseignements@durcisseurs-francais.fr - www.durcisseurs-francais.fr