

# SURFACOLLE M3

## Primaire d'accrochage

### DESCRIPTION

Résine d'accrochage (base styrène butadiène) permettant l'application de chapes de toutes sortes ou de mortiers de réparation.

### MODE D'APPLICATION

300 à 400 gr/m<sup>2</sup> de produit pur appliqué au rouleau. Le mortier doit être appliqué une à trois heures après la mise en œuvre de SURFACOLLE M3 encore poisseux.

En cas de séchage de la première couche, il faut en appliquer une seconde pour obtenir un aspect poisseux.

Températures d'application admissibles: +6°C min et 32°C maxi.

### CARACTERISTIQUES

- ▶ Compatible avec ciment, chaux et plâtre.
- ▶ Liquide blanc laiteux.
- ▶ Densité 1.
- ▶ Extrait sec 43 %.
- ▶ PH : 9,5.
- ▶ PV essai CSTB n° RE 03.080 : Résistance à la traction à 28 jours : 2,5 N/mm<sup>2</sup>.

### CONDITIONNEMENT

- ✔ Cubitainers de 5 – 10 ou 20 litres.

### STOCKAGE

- ✔ Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- ✔ Stable au moins six mois.

### HYGIENE ET SECURITE

- ✔ Port de gants et lunettes pendant l'application.
- ✔ Assurer une aération des locaux.
- ✔ Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'application.
- ✔ Un contact prolongé et/ou répété avec la peau peut entraîner de légères irritations.



### CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.