

SURFANET R.

Résine de finition (Aspect mouillé)

DEFINITION

Le SURFANET R. est une résine incolore copolymère en phase solvant, anti-tache qui protège des infiltrations de l'eau, des huiles, des graisses et qui facilite l'entretien tout en donnant au sol un aspect mouillé, ravivant ainsi la couleur naturelle.

MODE D'APPLICATION

Le SURFANET R s'applique au rouleau sur un support nettoyé, dépoussiéré et parfaitement sec.

- ▶ Température minimum d'application : 5°C.
- ▶ Temps de séchage : 4 à 12 heures.

Consommations pour deux couches :

- ▶ Béton lissé : 100 à 150 gr/m².
- ▶ Béton poncé : 150 à 200 gr/m².
- ▶ Béton bouchardé : 300 à 400 gr/m².

CARACTERISTIQUES

- ▶ Résine copolymère en phase solvant.
- ▶ Point éclair : 45 °C.
- ▶ Viscosité : 18 – coupe Afnor : n° 4 à 20 ° C.
- ▶ Densité : 0,9 (incolore) – 0,96 (coloré).

SUPPORTS CONCERNES

- ✓ SURFADUR.
- ✓ SURFAQUARTZ.
- ✓ SURFADAL lissé.
- ✓ SURFAMETAL lissé.
- ✓ SURFAPLAN poncé, bouchardé, lissé ou peau de mouton.
- ✓ SURFASTEEL.
- ✓ SURFAMARBRE.
- ✓ SURFATEK poncé, ou bouchardé ou taloché.
- ✓ ISOXYL fin, poncé ou taloché.
- ✓ Béton désactivé.
- ✓ Pierre.

COLORATION

Le SURFANET R peut être coloré par l'adjonction de pâte pigmentaire colorée : teinte au choix suivant le nuancier RAL. Cette coloration permettra d'obtenir un aspect lasuré laissant apparaître le béton de support et son éventuel veinage ainsi que sa structure.

CONDITIONNEMENT

- ✓ Bidons métalliques de 20 kg.
- ✓ Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine.



ENTRETIEN

Le bouche-pore peut être renouvelé tous les 1 à 5 ans suivant le type de nettoyage et le trafic auquel le sol est soumis (voir notice d'entretien).



HYGIENE ET SECURITE

- ✔ Produit inflammable.
- ✔ Ne pas fumer pendant l'application.
- ✔ A conserver à l'écart de toute source d'ignition.
- ✔ Classe transport : 3,3.

- ▶ Terrestre: n° ADR = 5°C.
- ▶ Maritime: n° IMG = 3372.
- ▶ Aérien : n° ONU = 1263.



CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.



6, bd de Strasbourg - Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSSY ST GEORGES FRANCE
Tél. 01 64 76 44 00 - Fax: 01 64 76 44 01
renseignements@durcisseurs-francais.fr - www.durcisseurs-francais.fr