

SURFAPOX TR

Truella

DEFINITION

Mortier truella composé d'une résine époxydique sans solvant et d'une charge spéciale haute résistance, épaisseur de 5 à 10 mm.

Trois composants :

- ✔ résine époxy
- ✔ durcisseur
- ✔ charges spéciales

MODE D'APPLICATION

Sur un support préparé, sain, sec, exempt de poussière, d'huile, de graisse et d'hydrocarbure (grenaillage conseillé), application au rouleau du primaire d'accrochage SURFAPRIM TR, à raison de 200 à 300 gr/m² suivant la nature du support.

Sur primaire d'accrochage encore poisseux, application du mélange des trois composants tiré à la règle sur des guides de l'épaisseur voulue, puis talochage jusqu'à l'obtention d'une surface correctement fermée. Suivant l'aspect désiré, différentes couches de finition peuvent être appliquées.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Densité : résine A + B : environ 1,04.
- ▶ Aspect : rugueux ou lisse, mat ou brillant, suivant la finition choisie.
- ▶ Consommation : 10 kg de mortier pour 5 mm d'épaisseur par m² (1,2 kg de résine + 8,8 kg de charge).
- ▶ Adhérence : - 2,11 MPA.
- ▶ Point éclair : 84° C.
- ▶ Classification AFNOR : norme T36005 – Famille I – Classe 6B.
- ▶ Bonne résistance aux produits chimiques (suivant couche de finition).
- ▶ Bonne tenue à l'eau, facile d'entretien.
- ▶ Couche de finition obligatoire.
- ▶ Séchage à 20°C :
 - ✔ 24 heures trafic piéton.
 - ✔ 72 heures trafic normal.
 - ✔ 8 jours trafic intense.

DOMAINE D'APPLICATION

Réparation des sols anciens abimés ou création de sols neufs destinés à une utilisation intensive : halls, entrepôts, ateliers, garages,...

CONDITIONNEMENT

- ✔ Kits résine A + B : 3,3 kg.
- ✔ Sacs de 30 kg - charge.
- ✔ Stockage : 6 mois à des températures de 5° à 40° C dans l'emballage d'origine.

COLORATION

- ✔ Au choix suivant nuancier RAL.
- ✔ Autres coloris possibles sur commande.





FINITIONS

- ▶ Antidérapante :
 - ✓ Par application d'une couche de SURFAPOX FL avec charges anti dérapantes plus grosses.
 - ✓ Par application d'une couche de résine aspect "peau d'orange".

- ▶ Décorative :
 - Chinée :
Utilisation d'un mélange de quartz coloré à la place des charges spéciales avec application d'une ou deux couches de finition incolore :
 - ✓ Lisse : résine SURFAPOX FL.
 - ✓ "Peau d'orange" : résine SURFAPOX THIXO.



HYGIENE ET SECURITE

- ✓ Tenir les emballages hermétiquement clos.
- ✓ locaux aérés, bien ventilés.
- ✓ Prendre les précautions d'usage pour la manipulation d'un produit chimique,
- ✓ Résine époxydique : le produit peut avoir une action de sensibilisation sur l'organisme.
- ✓ Durcisseur spécial : composant apportant un danger (Polyamine Aliphatique).
- ✓ Porter gants et lunettes pendant l'application.
- ✓ Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail.
- ✓ Eviter l'inhalation des vapeurs.



CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services. Le choix de l'épaisseur du SURFAMARBRE à mettre en place devra tenir compte de la qualité du support, de l'aspect et des performances désirées.



6, bd de Strasbourg - Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSSY ST GEORGES FRANCE
Tél. 01 64 76 44 00 - Fax. 01 64 76 44 01
renseignements@durcisseurs-francais.fr - www.durcisseurs-francais.fr